

# DINITROL 77B

## Универсальная защита

### Свойства:

- Коричневый
- Восковая основа
- Твердая пленка с остаточной липкостью
- Широкий спектр применения
- Простота нанесения
- Высокая устойчивость к истиранию.

### Область применения:

DINITROL 77 В является антикоррозионной жидкостью, предназначен для долговременной защиты от коррозии, и в связи с его достаточно твердой пленкой обеспечивает защиту от механического износа, в процессе эксплуатации, при транспортировке и хранении металлических изделий.

DINITROL 77 В содержит экологически приемлемые низко ароматические растворители, после испарения которых, остается толстый, коричневый восковый налет. DINITROL 77B рекомендован для защиты скрытых полостей, но также может быть использован для наружного применения.

### Метод нанесения:

DINITROL PENETRANT LT можно наносить распылением путём применения ручного или полуавтоматизированного оборудования безвоздушного или воздушного распыления. Температура нанесения 15-30°C.

### Технические данные:

Цвет:	коричневый
Тип плёнки:	восковая
Плотность при 23°C:	860 кг/м <sup>3</sup>
Вязкость при 23°C: DIN 4	50 s
Содержание сухого вещества:	50%
Точка вспышки:	29°C
Ароматических летучих соединений:	< 0,5%
Рекомендуемая толщина сухой пленки:	50 µm
Рекомендуемая толщина мокрой пленки	110 µm
Время пленкообразования:	30 мин.
Адгезия при низких температурах:	-30°C
Удаляемость:	Dinitrol 7225, уайт-спирит
Воздействие к ЛКМ	отсутствует
Стойкость к высоким температурам	>105°C
Стойкость к солевому туману	500 ч
Пенетрирующие свойства, пленка 50 µm:	> 40 мм

По всем вопросам безопасности, обратитесь к паспорту безопасности или этикетке продукта.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH  
 Pyrmonter Str. 76  
 D-32676 Lügde  
 Telefon:  
 +49 (0) 52 81 / 9 82 98-0  
 Telefax:  
 +49 (0) 52 81 / 9 82 98-60  
 E-Mail:  
 service@dinol.com